bauschadstoffe.ch

Self Test zur Bestimmung von HBCD in EPS/XBS Platten.
Gebrauchsanweisung zur Entnahme von Materialproben

Entnahme der Materialproben

Verwenden Sie für die Probeentnahme eine entsprechende Schutzmaske FFP2/FFP3, diese sind u.a. erhältlich in unserem e-Shop. Generell ist ein schonendes Vorgehen zu wählen, damit das Material nicht unnötig beschädigt wird, um zu vermeiden, dass Partikel des Dämmmaterials freigesetzt werden. Je nach Umfang der Arbeiten empfiehlt sich eine Quellabsaugung oder eine Einhausung des Arbeitsbereichs.
Bei Unsicherheit oder für Probeentnahmen durch uns, kontaktieren Sie uns unter info@bauschadstoffe.ch oder telefonisch unter 062 212 46 45.

Benötigte Menge der Materialproben für eine repräsentative Auswertungen

Für eine aussagekräftige Analyse der Materialproben sollte eine Probe ein Gewicht von ca. 50 - 100 Gramm je untersuchter Materialcharge haben, was einem Stück von ca. 15 x 15 Centimeter bei einer 5 Centimeter dicken Platte entspricht.

Wichtig für die Aussagekraft

Probe aus einem repräsentativen Bereich entnehmen, nicht nur von der Oberfläche. EPS und XPS sowie sichtbar unterschiedliche Platten, Farben, Hersteller oder Baualtersklassen sollten getrennt beprobt werden. Möglichst mehrere kleine Stücke aus verschiedenen Stellen zu einer Mischprobe derselben Materialcharge kombinieren.

Beschriftung der Materialproben

Für die Beschreibung der Materialproben verwenden Sie bitte unser Begleitformular für HBCD – Proben. Beschreiben Sie hinter der Probenummer das Material möglichst genau. (Materialtyp, Entnahmeort, Gebäudeteil und möglichst Bau- bzw. Einbaujahr.)

Verpacken und versenden der Materialproben

Verpacken Sie das Probematerial in einen geeigneten Kunststoff-Allzweckbeutel mit Schnell-Druckverschluss, welche in Supermärkten erhältlich sind und nummerieren Sie den Beutel mit einem wasserfesten Stift. Abschliessend die Materialproben in ein geeignetes Kartonpaket packen und zukleben. Senden Sie uns die Proben zusammen mit dem Begleitformular zur Analyse an folgende Adresse:
Bauschadstoffe.ch, Logically BS AG, Hopferenstrasse 4, 3475 Riedtwil

© Veröffentlichung und Vervielfältigung dieses Dokumentes zu Werbezwecken sowie auszugsweiser Verwendung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Logically BS AG